



# L/SA NR/SBR

## SABBIATRICE

### SANDBLAST



- **Idonea a sopportare sollecitazioni ripetute.**  
It withstands repeated stress..






#### IMPIEGO APPLICATIONS

Utilizzata specificatamente come protezione delle camere di sabbatura. Particolarmente indicata per offrire discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione. Idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), discrete caratteristiche fisico meccaniche.

Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ozono.

**Superficie:** Liscia/I.T. o a richiesta Liscia/Liscia

Specifically used to protect sandblasting chambers. In particular, it offers excellent resistance against abrasion and laceration. It withstands repeated stress (flexion and vibrations) and has

 mm	STOCK	 m	 m
1	--	1,4	10
1,5	--	1,4	10
2	✓	1,4	10
2,5	--	1,4	10
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12 ÷ 20	✓	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1



**DUREZZA**  
HARDNESS



**CARICO ROTTURA**  
TENSILE  
STRENGTH



**ALLUNGAMENTO**  
ELONGATION



**LACERAZIONE**  
TEAR



**COMPRESSION**  
24 h - 70°C



**PERDITA DI  
ABRASIONE**  
ABRASION LOSS

Norme / Norms:	Norme / Norms:	Norme / Norms:	Norme / Norms:	Norme / Norms:	Norme / Norms:
ASTM D2240	ASTM D412	ASTM D412	ASTM D624	ASTM D395-B	ISO 4649
65 Shore A ± 5	180 kg/cm <sup>2</sup>	450%	90 kg/cm	20%	100 mm <sup>3</sup>



**1,15 gr/cm<sup>3</sup>**



**-25°C / +80°C**  
**-13°F / +176°F**