



# L/CT SBR

STANDARD- STOFFABDRUCK

TOILÉE STANDARD



- Geeignet für aktuelle Anwendungen.  
Convient aux usages courants.






## ANWENDUNG EMPLOI

Geeignet für Anwendungen, bei denen keine spezielle Resistenz gegen Verwitterung, öle oder Wärme erforderlich ist.

**Oberfläche:** Glatt/Glatt

Convient à l'utilisation courante ne nécessitant aucune résistance particulière aux intempéries, huiles et chaleur.

**Surface:** Lisse/Lisse

 mm	 STOCK	 m	 m
1,5	1 ✓	1,2/1,4	10
2	1 ✓	1,2/1,4/1,5	10
2,5	1 ✓	1,2/1,4	10
3	1 ✓	1,2/1,4/1,5	10
4	-- ✓	1,2/1,4/1,5	10
4	-- ✓	1,2/1,4/1,5	10
5	2 ✓	1,2/1,4/1,5	10
6 / 8	2 ✓	1,2/1,4	10
10	2 ✓	1,2/1,4	5/10
12 ÷ 20	2 ✓	1,2	5
25 ÷ 50	2 --	1	1



## HÄRTE DURETÉ

Norme / Norms:  
ASTM D2240

70 Shore A ± 5



## ZUGFESTIGKEIT CHARGE DE RUPTURE

Norme / Norms:  
ASTM D412

40 kg/cm<sup>2</sup>



## DEHNUNG ALLONGEMENT

Norme / Norms:  
ASTM D412

200%



1,5 gr/cm<sup>3</sup>



-25°C / +70°C  
-13°F / +158°F