



L/EP EPDM

STANDARD



- **Moderater EPDM-Gehalt..**
Teneur modérée en EPDM.



ANWENDUNG EMPLOI

Moderater EPDM- Gehalt. Besitzt gute physikalische und mechanische Eigenschaften, gute Beständigkeit gegen Hitze, Witterung und Alterung. Es ist vor allem für den Einsatz im Außenbereich geeignet, mit einer guten Beständigkeit gegen Ozon und Temperaturwechsel.

Oberfläche: Glatt/Glatt.

Teneur modérée en EPDM. Il possède de bonnes propriétés physiques et mécaniques, une bonne résistance à la chaleur, aux intempéries et au vieillissement. En fait, il est principalement utilisé pour des applications extérieures nécessitant une bonne résistance à l'ozone et aux fluctuations de température.

Surface: Lisse/Lisse



STOCK



mm

m

m

1

✓

1,2

10

1,5

✓

1,2

10

2 / 2,5

✓

1,2

10

3 ÷ 10

✓

1,2

10

12

✓

1,2

5

15 / 20

--

1,2

5

25 ÷ 50

--

1

1

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



HÄRTE
DURETÉ



ZUGFESTIGKEIT
CHARGE DE RUPTURE



DEHNUNG
ALLONGEMENT

Norme / Norms:
ASTM D2240

Norme / Norms:
ASTM D412

Norme / Norms:
ASTM D412

60 Shore A ± 5

50 kg/cm²

300%

THERMISCHE ALTERUNG VIEILLISSEMENT THERMIQUE (72 h - 70°C)



HÄRTE
DURETÉ



ZUGFESTIGKEIT
CHARGE DE RUPTURE



DEHNUNG
ALLONGEMENT

OZONBESTÄNDIG / RÉSISTANCE À L'OZONE
(50 pphm/48 h, 40°C, Dehnung/ allongement 20%)

Norme / Norms:
ASTM D573

Norme / Norms:
ASTM D573

Norme / Norms:
ASTM D573

Norme / Norms:
ISO 4649

≤ ±10 Shore
A

≤ -20%

≤ -30%

Keine Schnitte
Pas de fissuration



1,35 gr/cm³

-20°C / +100°C
-13°F / +212°F