

L/HA HIPALON



- **Hervorragende Alterungsbeständigkeit.**
Excellente resistance au vieillissement.






ANWENDUNG EMPLOI

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alterung, Ozon, Witterung, Hitze, Abrieb und Schnitte. Gute Beständigkeit gegen stark oxidierende Chemikalien mit mittlerer und niedriger Konzentration.

Oberfläche: Glatt/Glatt oder bei Anfrage I.T./I.T.

Excellente résistance au vieillissement, à l'ozone, aux intempéries, à la chaleur, à l'abrasion et à la coupure. Bonne résistance aux produits chimiques hautement oxydants à moyenne et faible concentration.

Surface: Lisse/Lisse ou sur demande I.T./I.T.

 mm	STOCK	 m	 m
1 / 1,5	--	1,4	10
2	✓	1,4	10
2,5	--	1,4	10
3 / 4 / 5	✓	1,4	10
6	--	1,4	10
8	✓	1,4	10
10	--	1,4	10
12 ÷ 20	--	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1



HÄRTE
DURETÉ



ZUGFESTIGKEIT
CHARGE DE RUPTURE



DEHNUNG
ALLONGEMENT



REISSFESTIGKEIT
LACÉRATION



KOMPRESSIÖN
24 h - 70°C

Norme /
Norms:
ASTM
D2240

70 Shore
A ± 5

Norme /
Norms:
ASTM
D412

70 kg/cm²

Norme /
Norms:
ASTM
D412

400%

Norme /
Norms:
ASTM
D624

20 kg/cm

Norme /
Norms:
ASTM
D395-B

40%



1,4 gr/cm³



-35°C / +130°C
-31°F / +266°F