

L/SF SILICONE

WEISS ODER DURCHSCHEINEND

BLANC OU TRANSLUCIDE



- Entspricht der FDA-LISTE 177.2600.
Conforme à la liste FDA 177.2600.



ANWENDUNG EMPLOI

Entspricht der FDA- Liste 177.2600. Eignet sich besonders, wenn eine hervorragende Beständigkeit gegenüber hohen oder niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Verwitterung, Ozon und Alterung. Flecken beständiger Gummi.




Oberfläche: Glatt/Glatt oder bei Anfrage I.T./I.T.

Minimale Verfügbarkeit 1200x1000 mm

Conforme au FDA 177.2600 et au Dm 174 du 6/4/2004 et au Dm 174 du 21/3/1973. Particulièrement adapté lorsqu'une excellente résistance aux températures élevées ou basses est requise. Excellente résistance aux rayons UV, à l'ozone et aux intempéries et au vieillissement. Caoutchouc résistant aux taches.

Surface: Lisse/Lisse ou sur demande I.T./I.T.

Minimum à fournir: 1200x1000 mm

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,2	10
1,5	✓	1,2	10
2	✓	1,2	10
2,5	--	1,2	10
3 ÷ 5	✓	1,2	10
6	✓	1,2	10
8 / 10	✓	1,2	10
12 ÷ 20	--	1	5
25 ÷ 50	--	1	1



HÄRTE
DURETÉ

Norme / Norms:
ASTM D2240

60 Shore A ± 5



ZUGFESTIGKEIT
CHARGE DE RUPTURE

Norme / Norms:
ASTM D412

55 kg/cm²



DEHNUNG
ALLONGEMENT

Norme / Norms:
ASTM D412

250%

Konformitätserklärung vorhanden.
Déclaration de conformité disponible.



1,2 gr/cm³



-40°C / +200°C
-40°F / +392°F