



L/TG SBR

TUTTA GOMMA STANDARD

CAOUTCHOUC STANDARD



- Geeignet für aktuelle Anwendungen.
Adapté aux usages courants.






ANWENDUNG EMPLOI

Geeignet für Anwendungen, bei denen keine spezielle Resistenz gegen Verwitterung, öle oder Wärme erforderlich ist.

Oberfläche: Glatt/Glatt.

Convient aux usages génériques ne nécessitant pas de résistance particulière aux intempéries, huiles et chaleur.

Surface: Lisse/Lisse.

 mm	STOCK	 m	 m
1 / 1,5	✓	1,2 / 1,4	10
2	✓	1,2/1,4/1,5	10
2,5	✓	1,2 / 1,4	10
3	✓	1,2/1,4/1,5	10
4 / 5	✓	1,2/1,4/1,5	10
6 ÷ 10	✓	1,2 / 1,4	10
12	✓	1,2	
15	✓	1,2	5
15	✓	1	1
20	✓	1,2	5
20	✓	1	1
30	✓	1,2	5
30	✓	1	1
35	✓	1	1
40 / 50	✓	1	1



HÄRTE
DURETÉ

Norme / Norms:
ASTM D2240

70 Shore A ± 5



ZUGFESTIGKEIT
CHARGE DE RUPTURE

Norme / Norms:
ASTM D412

40 kg/cm²



DEHNUNG
ALLONGEMENT

Norme / Norms:
ASTM D412

200%



1,5 gr/cm³



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F