



L/NH NEOPRENE

PREMIUM



- **Alto contenido en CR.**
High CR content.



USO APPLICATIONS

Alto contenido en CR. Excelente resistencia al ozono, a la intemperie y al envejecimiento. Buena resistencia al agua de mar. Buena resistencia a los disolventes y a los ácidos de baja concentración. También disponible con subcapa bruta para vulcanización en frío en piezas metálicas.

Superficie: Lisa/Lisa o, a petición, I.T./I.T.

High CR content. excellent resistance to ozone, atmospheric agents and aging. Good resistance to sea water. Good resistance to solvents and low concentration acids.

Good resistance to solvents and low concentration acids.



STOCK



mm

m

m

1

✓

1,4

10

1,5

✓

1,4

10

2

✓

1,4

10

2,5

--

1,4

10

3 ÷ 10

✓

1,4

10

12

--

1,4

5

15 / 20

--

1,4

5

25 ÷ 50

--

1

1



DUREZA HARDNESS

Norme/ Norms:
ASTM D2240

65 Shore A ± 5



CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH

Norme/ Norms:
ASTM D412

110 kg/cm²



ELONGACIÓN ELONGATION

Norme/ Norms:
ASTM D412

450%



1,40 gr/cm³



-20°C / +110°C
-4°F / +230°F