



## L/PT NR PARA NATURALE BIONDA 40



- **Eccezionale allungamento a rottura.**  
Exceptional elongation against breakage.



### IMPIEGO APPLICATIONS

Gomma naturale con ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e alla lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.  
Superficie: Liscia/Liscia.

Natural rubber with excellent elastic yield and resistance against wearing, cutting and laceration. Exceptional elongation at break. Poor resistance to ageing and weathering.  
Surface: Smooth/Smooth.



DUREZZA  
HARDNESS



CARICO ROTTURA  
TENSILE STRENGTH



ALLUNGAMENTO  
ELONGATION



LACERAZIONE  
TEAR



COMPRESSI  
24 h - 70°C

Norme / Norms:  
ASTM D2240

Norme / Norms:  
ASTM D412

Norme / Norms:  
ASTM D412

Norme / Norms:  
ASTM D624

Norme / Norms:  
ASTM D395-B

40 Shore A ± 5

40 kg/cm<sup>2</sup>

250%

20 kg/cm

40%



1,05 gr/cm<sup>3</sup>

-40°C / +75°C  
-40°F / +167°F