

L/TZ

LÁMINA UNIVERSAL

UNIVERSAL






USO APPLICATIONS

Versión ligera. Lámina para uso general en el que no se requiere una gran resistencia al desgarro, la abrasión, etc.

Composición: Caucho natural

Light version. Mat for general use where high resistance to tearing, abrasion, etc. are not required.

Compound: Natural Rubber

|  mm | STOCK |  m |  m |
|--|-------|---|---|
| 22 | ✓ | 1000 | 1500 |
| 22 | ✓ | 1200 | 800 |
| 22 | ✓ | 1000 | 500 |
| 22 | ✓ | 600 | 400 |
| 22 | ✓ | 800 | 600 |
| 22 | -- | 800 | 500 |
| 22 | -- | 750 | 450 |
| 22 | ✓ | 800 | 400 |



DUREZA HARDNESS

Norme / Norms:
ASTM D2240

55 Shore A ± 5



CARGA DE RÓTURA TENSILE STRENGTH

Norme / Norms:
ASTM D412

2-2,5 Mpa



ELONGACIÓN ELONGATION

Norme / Norms:
ASTM D412

200-250%



--



-20°C / +130°C
-4°F / +266°F