



L/AO NBR

ANTIOLIO STANDARD

OIL AND GREASE RESISTANT STANDARD



- **Eccezionale resistenza agli oli in genere.**
Good resistance against oil in general.






IMPIEGO APPLICATIONS

Moderato contenuto di NBR. Buona resistenza agli oli in genere, buona resistenza alle escursioni termiche ed all'invecchiamento. Buone proprietà meccaniche.

Superficie: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.

Moderate NBR content. Good resistance against oil in general, good resistance against temperature ranges and ageing. Good mechanical properties.

Surface: Smooth/Smooth or on request I.T./I.T

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,4	10
1,5	✓	1,4	10
2	✓	1,4	10
2,5	✓	1,4	10
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12 ÷ 20	✓	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS



DUREZZA
HARDNESS

Norme / Norms:
ASTM D2240

70 Shore A ± 5



CARICO ROTTURA
TENSILE STRENGTH

Norme / Norms:
ASTM D412

60 kg/cm²



ALLUNGAMENTO
ELONGATION

Norme / Norms:
ASTM D412

300%

INVECCHIAMENTO TERMICO THERMAL AGING (72 h - 70° C)



DUREZZA
HARDNESS

Norme / Norms:
ASTM
D573

≤ ± 5 Shore A



CARICO ROTTURA
TENSILE STRENGTH

Norme / Norms:
ASTM
D573

≤ -15%



ALLUNGAMENTO
ELONGATION

Norme / Norms:
ASTM
D573

≤ -20%



VARIAZIONE VOLUME
VOLUME CHANGE

Norme / Norms:
ASTM
D471

± 10%



VARIAZIONE VOLUME
VOLUME CHANGE

Norme / Norms:
ASTM
D471

≤ +50%



1,40 gr/cm³



-30°C / +70°C
-22°F / +158°F