



- **Perfectamente sellado contra la ósmosis.**
Perfect seal against osmosis.






USO APPLICATIONS

Excelente resistencia al ozono, a la intemperie y al envejecimiento. Perfectamente sellado contra la ósmosis. Baja permeabilidad a los gases, al vapor, al aire y al agua. Excelente resistencia a la abrasión.

Superficie: Lisa/Lisa o, a petición, I.T./I.T.

Excellent resistance against ozone, atmospheric agents and ageing. Perfect seal against osmosis. Low gas, steam, air and water permeability. Excellent resistance against oxidation.

 mm	STOCK	 m	 m
1	--	1,4	10
1,5	--	1,4	10
2 / 2,5	--	1,4	10
3 ÷ 10	--	1,4	10
12 ÷ 20	--	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1



DUREZA HARDNESS

Norme /
Norms:
ASTM
D2240

65 Shore
A ± 5



CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH

Norme /
Norms:
ASTM
D412

70 kg/cm²



ELONGACIÓN ELONGATION

Norme /
Norms:
ASTM
D412

300%



LACERACIÓN TEAR

Norme /
Norms:
ASTM
D624

20 kg/cm



COMPRESSION 24 h - 70° C

Norme /
Norms:
ASTM
D395-B

30%



1,35 gr/cm³



-45°C / +130°C
-49°F / +266°F