



# L/CI SBR

LONA DE 2 CARAS CON IMPRESIÓN EN TELA

STANDARD WITH INSERTIONS 2 CLOTH IMPRESSION



- **Adecuado para el uso actual.**  
Suitable for current applications.







## USO APPLICATIONS

Adecuado para uso corriente cuando no se requiere una resistencia especial a los agentes atmosféricos, los aceites y el calor.

**Superficie:** I.T./I.T.

Suitable for current applications without particular resistance requirements against atmospheric agents, oil and heat.

**Surface:** I.T./I.T.

|  mm |  STOCK |  m |  m |
|--|---|---|---|
| 1,5  | 1   | ✓   | 1,4 10  |
| 2  | 1   | ✓   | 1,4 10  |
| 2,5  | 1   | --  | 1,4 10  |
| 3  | 1   | ✓   | 1,4 10  |
| 4  | 1   | --  | 1,4 10  |
| 4 ÷ 8  | 2   | ✓   | 1,4 10  |
| 10   | 2   | --  | 1,4 10  |
| 12 ÷ 20  | 2   | --  | 1,4 5   |
| 25 ÷ 50  | 2   | --  | 1 1   |



## DUREZA HARDNESS

Norme / Norms:  
ASTM D2240

70 Shore A ± 5



## CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH

Norme / Norms:  
ASTM D412

40 kg/cm<sup>2</sup>



## ELONGACIÓN ELONGATION

Norme / Norms:  
ASTM D412

200%



1,5 gr/cm<sup>3</sup>



-25°C / +70°C  
-13°F / +158°F