

# L/CS NBR

ESPECIAL ANTIACEITE

FOR HIGH TEMPERATURE



- **Excelente resistencia a los aceites.**  
Exceptional resistance against oil.






## USO APPLICATIONS






Muy alto contenido en NBR y ACN. Especialmente diseñado para el prensado de pieles en general. De hecho, se trata de un caucho con una excepcional resistencia al aceite en presencia de picos de temperatura de 140/150° C.

**Superficie:** Lisa/Lisa o, a petición, I.T./I.T.

Very high NBR and ACN content. It was specifically designed for hide pressing in general. In fact, this rubber offers exceptional resistance against oil in the presence of high temperatures with maximum peaks of 140/150° C.

 mm	STOCK	 m	 m
1 / 1,5 / 2 / 2,5	✓	1,4	15
3 ÷ 10	✓	1,4	15
12 ÷ 20	✓	1,4	15
25 ÷ 50	✓	1,4	15






## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

 DUREZA HARDNESS	 CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH	 ELONGACIÓN ELONGATION	 LACERACIÓN TEAR	 COMPRESSION 24h - 70°C
Norme / Norms: ASTM D2240	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D624	Norme / Norms: ASTM D395-B
60 Shore A ± 5	100 kg/cm <sup>2</sup>	250%	35 kg/cm	30%

## ENVEJECIMIENTO TÉRMICO

### THERMAL AGING

(70 / 70° C)

 DUREZA HARDNESS	 CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH	 ELONGACIÓN ELONGATION	ENVEJECIMIENTO EN EL AGUA AGING IN WATER (70 / 70° C)	ENVEJECIMIENTO EN ACEITE AGING OF OIL (70 / 70° C)
Norme / Norms: ASTM D573	Norme / Norms: ASTM D573	Norme / Norms: ASTM D573	 CAMBIO DE VOLUMEN VOLUME CHANGE	 CAMBIO DE VOLUMEN VOLUME CHANGE
≤ +5 Shore A	≤ -10%	≤ -10%	Norme / Norms: ASTM D471 ± 2%	Norme / Norms: ASTM D471 ≤ +25%



1,20 gr/cm<sup>3</sup>



-30°C / +120°C  
-22°F / +248°F