

L/EA EPDM BIANCA



- **Conforme alla lista F.D.A 177.2600.**
It complies with the FDA list 177.2600.



IMPIEGO APPLICATIONS

Conforme alla normativa FDA 177.2600.
Particolarmente indicata in presenza di temperatura oltre 100°C.
Ottima resistenza all'ozono, agenti atmosferici ed acqua di mare.
Superficie: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.

It complies with the FDA list 177.2600. In particular, it is indicated in the presence of temperatures over 100°C. Excellent resistance against ozone, atmospheric agents and seawater.

Surface: Smooth/Smooth or on request I.T./I.T.



STOCK



mm

m

m

1

--

1,4

10

1,5

--

1,4

10

2 / 2,5

--

1,4

10

3 ÷ 10

--

1,4

10

12 ÷ 20

--

1,4

5

25 ÷ 50

--

1

1



DUREZZA HARDNESS

Norme / Norms:
ASTM D2240

60 Shore A ± 5



CARICO ROTTURA TENSILE STRENGTH

Norme / Norms:
ASTM D412

100 kg/cm²



ALLUNGAMENTO ELONGATION

Norme / Norms:
ASTM D412

300%

Dichiarazione di conformità disponibile.
Declaration of compliance is available.



1,25 gr/cm³



-30°C / +120°C
-22°F / +248°F