



USO APPLICATIONS




Excelente resistencia al envejecimiento, al ozono, a la intemperie, al calor, a la abrasión y al corte. Buena resistencia a productos químicos altamente oxidantes de media y baja concentración.

Superficie: Lisa/Lisa o, a petición, I.T./I.T..

Excellent resistance against ageing, ozone, atmospheric agents, heat, abrasion and cutting. Good resistance against highly oxidising, medium to low concentration chemical agents.



- **Excelente resistencia al envejecimiento.**
Excellent resistance against ageing.

 mm	STOCK	 m	 m
1 / 1,5	--	1,4	10
2	✓	1,4	10
2,5	--	1,4	15
3 / 4 / 5	✓	1,4	10
6	--	1,4	10
8	✓	1,4	10
10	--	1,4	10
12 ÷ 20	--	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1



DUREZA HARDNESS



CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH



ELONGACIÓN ELONGATION



LACERACIÓN TEAR



COMPRESION 24 h - 70° C

Norme /
Norms:
ASTM
D2240

70 Shore
A ± 5

Norme /
Norms:
ASTM
D412

70 kg/cm²

Norme /
Norms:
ASTM
D412

400%

Norme /
Norms:
ASTM
D624

20 kg/cm

Norme /
Norms:
ASTM
D395-B

40%



1,4 gr/cm³

-35°C / +130°C
-31°F / +266°F