



L/NE NEOPRENE

ECONÓMICO

LOW COST



- **Bajo contenido en CR.**
Low CR content.






USO APPLICATIONS

Bajo contenido en CR. Adecuado para usos corrientes en los que se requiere resistencia al ozono y a la intemperie, ligeramente superior al caucho SBR.

Superficie: Lisa/Lisa

Low CR content. Suitable for applications requiring resistance against ozone and atmospheric agents, slightly superior to SBR rubber.

Surface: Smooth/Smooth

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,2	10
1,5	✓	1,2	10
2 / 2,5	✓	1,2	10
3 ÷ 10	✓	1,2	10
12 ÷ 20	✓	1,2	5
25	✓	1,2	5
25	✓	1	1
30	✓	1,2	5
30	✓	1	1
35	--	1	1
40 / 50	--	1	1



DUREZA HARDNESS

Norme / Norms:
ASTM D2240

70 Shore A ± 5



CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH

Norme / Norms:
ASTM D412

50 kg/cm²



ELONGACIÓN ELONGATION

Norme / Norms:
ASTM D412

250%



1,45 gr/cm³



-20°C / +100°C
-4°F / +212°F