



# L/NO NEOPRENE

STANDARD



- **Contenido moderado de CR.**  
Moderate CR content.






## USO APPLICATIONS

Contenido moderado de CR. Buena resistencia al ozono, a la intemperie y al envejecimiento. La resistencia al agua de mar es discreta. Buena resistencia a los disolventes y a los ácidos de baja concentración.

**Superficie:** Lisa/Lisa o, a petición, I.T./I.T.

Moderate CR content. Good resistance against ozone, atmospheric agents and ageing. Fair resistance against seawater. Good resistance against solvents and low concentration acids.

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,4	10
1,5	--	1,4	10
2	✓	1,4	10
2,5	--	1,4	10
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12	--	1,4	5
15 / 20	✓	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1



## DUREZA HARDNESS

Norme/ Norms:  
ASTM D2240

65 Shore A ± 5



## CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH

Norme/ Norms:  
ASTM D412

60 kg/cm<sup>2</sup>



## ELONGACIÓN ELONGATION

Norme/ Norms:  
ASTM D412

300%



1,45 gr/cm<sup>3</sup>



-20°C / +110°C  
-4°F / +230°F