



L/PB NR

PARA NATURALE BIONDA

LIGHT BROWN

- Eccezionale allungamento a rottura.**
Exceptional elongation against breakage.

IMPIEGO **APPLICATIONS**

Gomma naturale con ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e alla lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. Scarsa resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.

Superficie: Liscia/Liscia

Natural rubber with optimum elastic yield and resistance against wear, cutting and laceration. Exceptional elongation against breakage. Poor resistance against ageing and atmospheric agents.

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,4	20
1,5	✓	1,4	15
2	✓	1,4	15
2 / 2,5	--	1,4	15
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12 ÷ 20	✓	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1

 DUREZZA HARDNESS	 CARICO ROTTURA TENSILE STRENGTH	 ALLUNGAMENTO ELONGATION	 LACERAZIONE TEAR	 COMPRESSION 24 h - 70°C	 PERDITA DI ABRASIONE ABRASION LOSS
-------------------------	--	--------------------------------	-------------------------	--------------------------------	--

Norme / Norms:	Norme / Norms:	Norme / Norms:	Norme / Norms:	Norme / Norms:	Norme / Norms:
ASTM D2240	ASTM D412	ASTM D412	ASTM D624	ASTM D395-B	ISO 4649

45 Shore A ± 5	160 kg/cm ²	600%	27 kg/cm	24%	83mm ³
----------------	------------------------	------	----------	-----	-------------------

 	 1,05 gr/cm³	 -40°C / +85°C -40°F / +185°F
------	-----------------------------------	---