

L/PG NR

PARA AMARILLO NATURAL

YELLOW



- **Excelente alargamiento a la rotura.**
Exceptional elongation against breakage.






USO APPLICATIONS







Caucho natural con excelente elasticidad y resistencia al desgaste, al corte y al desgarro. Alargamiento de rotura excepcional. Poca resistencia al envejecimiento y a la intemperie.





Superficie: Lisa/Lisa o, a petición, I.T./I.T.

Natural rubber with optimum elastic yield and resistance against wear, cutting and laceration. Exceptional elongation against breakage. Poor resistance against ageing and atmospheric agents.

Surface: Smooth/Smooth or on request I.T./I.T.

 mm	STOCK	 m	 m
1	--	1,4	20
1,5	--	1,4	15
2 / 2,5	--	1,4	15
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12	✓	1,4	5
15 / 20	--	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1

 DUREZA HARDNESS	 CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH	 ELONGACIÓN ELONGATION	 LACERACIÓN TEAR	 COMPRESION 24 h - 70°C	 PÉRDIDA DE ABRASIÓN ABRASION LOSS
Norme / Norms: ASTM D2240	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D624	Norme / Norms: ASTM D395-B	Norme / Norms: ISO 4649
45 Shore A ± 5	160 kg/cm ²	600%	27 kg/cm	24%	83 mm ³

		
	1,05 gr/cm ³	-40°C / +85°C -40°F / +185°F