

L/PR NR

PARA NATURAL ROJA

RED



- **Excelente alargamiento a la rotura.**
Exceptional elongation against breakage.






USO APPLICATIONS







Caucho natural con excelente elasticidad y resistencia al desgaste, al corte y al desgarro. Alargamiento de rotura excepcional. Poca resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos.

Superficie: Lisa/Lisa o, a petición, I.T./I.T.

Natural rubber with optimum elastic yield and resistance against wear, cutting and laceration. Exceptional elongation against breakage. Poor resistance against ageing and atmospheric agents.

Surface: Smooth/Smooth or on request I.T./I.T.

 mm	STOCK	 m	 m
1	--	1,4	20
1,5	--	1,4	15
2	✓	1,4	15
2,5	--	1,4	15
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12 ÷ 20	✓	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1

 DUREZA HARDNESS	 CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH	 ELONGACIÓN ELONGATION	 LACERACIÓN TEAR	 COMPRESION 24 h - 70°C	 PÉRDIDA DE ABRASIÓN ABRASION LOSS
Norme/ Norms: ASTM D2240	Norme/ Norms: ASTM D412	Norme/ Norms: ASTM D412	Norme/ Norms: ASTM D624	Norme/ Norms: ASTM D395-B	Norme/ Norms: ISO 4649 5N
45 Shore A ± 5	160 kg/cm ²	600%	27 kg/cm	24%	< 83 mm ³



1,05 gr/cm³



-40°C / +85°C
-40°F / +185°F