



L/SA NR/SBR

SABBIATRICE

SANDBLAST



- **Idonea a sopportare sollecitazioni ripetute.**
It withstands repeated stress..



IMPIEGO APPLICATIONS




Utilizzata specificatamente come protezione delle camere di sabbatura. Particolarmente indicata per offrire discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione. Idonea a sopportare sollecitazioni ripetute (flessioni e vibrazioni), Gomma antistatica. discrete caratteristiche fisico meccaniche.

Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ozono.

Superficie: Liscia/I.T. o a richiesta Liscia/Liscia

Specifically used to protect sandblasting chambers. In particular, it offers excellent resistance against abrasion and laceration. It withstands repeated stress (flexion and vibrations) and has fair physical and mechanical characteristics. Antistatic rubber sheet. Good resistance against atmospheric agents and ozone.

Surface: Smooth/I.T. or on request Smooth/Smooth

 mm	STOCK	 m	 m
1	--	1,4	10
1,5	--	1,4	10
2	✓	1,4	10
2,5	--	1,4	10
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12 ÷ 20	✓	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1



DUREZZA
HARDNESS



CARICO ROTTURA
TENSILE
STRENGTH



ALLUNGAMENTO
ELONGATION



LACERAZIONE
TEAR



COMPRESION
24 h - 70°C



**PERDITA DI
ABRASIONE**
ABRASION LOSS

Norme / Norms:
ASTM D2240

Norme / Norms:
ASTM D412

Norme / Norms:
ASTM D412

Norme / Norms:
ASTM D624

Norme / Norms:
ASTM D395-B

Norme / Norms:
ISO 4649

65 Shore A ± 5

180 kg/cm²

450%

90 kg/cm

20%

100 mm³



1,15 gr/cm³



-25°C / +80°C
-13°F / +176°F