

# L/SF SILICONE

BLANCO O TRANSLÚCIDO

FDA



- **Conforme a la lista de la FDA 177.2600.**  
It complies with the FDA list 177.2600.






## USO APPLICATIONS

Conforme a la FDA 177.2600 y Dm 174 de 6/4/2004 y Dm 174 de 21/3/1973. Especialmente adecuada cuando se requiere una excelente resistencia a altas o bajas temperaturas. Excelente resistencia a los rayos UV, a la intemperie por ozono y al envejecimiento. Goma antimanchas.

**Superficie:** Lisa/Lisa o, a petición, I.T./I.T.  
**Entrega mínima:** 1200x1000 mm.

It complies with the FDA list 177.2600 and with the ministerial decrees 174 dated 6/4/2004 and 174 dated 21/3/1973. In particular, it is indicated where excellent resistance is required against high or low temperatures. Excellent resistance against U.V. Rays, atmospheric agents, ozone and ageing. Stain-proof rubber.

**Surface:** Smooth/Smooth or on request I.T./I.T.  
**Minimum supplied:** 1200x1000 mm

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,2	10
1,5	✓	1,2	10
2	✓	1,2	10
2,5	--	1,2	10
3 ÷ 5	✓	1,2	10
6	✓	1,2	10
8 / 10	✓	1,2	10
12 ÷ 20	--	1	5
25 ÷ 50	--	1	1



## DUREZA HARDNESS

Norme / Norms:  
ASTM D2240

60 Shore A ± 5



## CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH

Norme / Norms:  
ASTM D412

55 kg/cm<sup>2</sup>



## ELONGACIÓN ELONGATION

Norme / Norms:  
ASTM D412

250%

Declaración de conformidad disponible.  
Declaration of compliance is available



1,2 gr/cm<sup>3</sup>



-40°C / +200°C  
-40°F / +392°F