

L/TG SBR

TODA LA GOMA ESTÁNDAR
STANDARD



- **Adecuado para el uso actual.**
Suitable for current applications.






USO APPLICATIONS

Adecuado para uso corriente cuando no se requiere una resistencia especial a los agentes atmosféricos, los aceites y el calor.

Superficie: Lisa/Lisa

Suitable for current applications without particular resistance requirements against atmospheric agents, oil and heat.

Surface: Smooth/Smooth

 mm	STOCK	 m	 m
1 / 1,5	✓	1,2/1,4	10
2	✓	1,2/1,4/1,5	10
2,5	✓	1,2/1,4	10
3	✓	1,2/1,4/1,5	10
4 / 5	✓	1,2/1,4/1,5	10
6 ÷ 10	✓	1,2/1,4	10
12	✓	1,2	5
15	✓	1,2	5
15	✓	1	1
20	✓	1,2	5
20	✓	1	1
30	✓	1,2	5
30	✓	1	1
35	✓	1	1
40 / 50	✓	1	1



DUREZA HARDNESS

Norme / Norms:
ASTM D2240

70 Shore A ± 5



CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH

Norme / Norms:
ASTM D412

40 kg/cm²



ELONGACIÓN ELONGATION

Norme / Norms:
ASTM D412

200%



1,5 gr/cm³

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F