

L/AH NBR

PREMIUM



- **Óptima resistencia a los aceites en general.**
Excellent resistance against oil in general.











USO APPLICATIONS

Alto contenido en NBR. Excelente resistencia a los aceites en general, excelente resistencia a las fluctuaciones de temperatura y al envejecimiento. Buenas propiedades mecánicas, buena permeabilidad a los gases.





Superficie: Lisa/Lisa o, a petición, I.T./I.T.





High NBR content. Excellent resistance against oil in general, excellent resistance against temperature ranges and ageing. Good mechanical properties and fair permeability to gas.

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,4	20
1,5	✓	1,4	15
2 / 2,5	✓	1,4	15
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12 ÷ 20	--	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1

 DUREZA HARDNESS	 CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH	 ELONGACIÓN ELONGATION	 LACERACIÓN TEAR	 COMPRESSION 24h - 70°C
Norme/ Norms: ASTM D2240	Norme/ Norms: ASTM D412	Norme/ Norms: ASTM D412	Norme/ Norms: ASTM D624	Norme/ Norms: ASTM D395-B
65 Shore A ± 5	100 kg/cm ²	350%	55 kg/cm	35%

ENVEJECIMIENTO TÉRMICO THERMAL AGING

 DUREZA HARDNESS	 CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH	 ELONGACIÓN ELONGATION	 CAMBIO DE VOLUMEN VOLUME CHANGE	
Norme/ Norms: ASTM D573	Norme/ Norms: ASTM D573	Norme/ Norms: ASTM D573	Norme/ Norms: ASTM D471	Norme/ Norms: ASTM D471
≤ +5 Shore A	≤ - 20%	≤ - 20%	≤ -10%	≤ +10%

		
	1,35 gr/cm ³	-30°C / +100°C -22°F / +212°F