

# L/SB SILICONE

AZUL

DETECTABLE BLUE



- **Conforme a la lista de la FDA 177.2600.**  
It complies with the FDA list 177.2600.











## USO APPLICATIONS

Especialmente diseñado para la industria alimentaria. Su compuesto especial permite que sea detectado por detectores de metales y su color azul permite rastrearlo visualmente con facilidad. Conforme a la lista de la FDA 177.2600, Especialmente adecuado cuando se requiere una excelente resistencia a altas o bajas temperaturas. Excelente resistencia a los rayos UV, a la intemperie, al ozono y al envejecimiento. Buenas propiedades mecánicas incluso a altas temperaturas.





**Superficie:** Lisa/Lisa

Specially designed for the food industry. It's particular mix allows its detection by metal detector and its blue color means that it can be visually traced easily. Complies with the FDA list 177,2600. In particular, it is indicated where excellent resistance is required

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,2	10
1,5	--	1,2	10
2	✓	1,2	10
2,5	--	1,2	10
3	✓	1,2	10
4 / 5	✓	1,2	10
6	--	1,2	10
8 / 10	--	1,2	5
12 ÷ 20	--	1,2	5
25 ÷ 50	--	1	1

 DUREZA HARDNESS	 CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH	 ELONGACIÓN ELONGATION	 LACERACIÓN TEAR	 COMPRESSION 24 h - 70° C
Norme/ Norms: ASTM D2240	Norme/ Norms: ASTM D412	Norme/ Norms: ASTM D412	Norme/ Norms: ASTM D624	Norme/ Norms: ASTM D395-B
60 Shore A ± 5	60 kg/cm <sup>2</sup>	300%	17 kg/cm	45%

Declaración de conformidad disponible.  
Declaration of compliance is available.

		
	1,3 gr/cm <sup>3</sup>	-70°C / +200°C -94°F / +392°F