



L/TW

ABRATEX 40



- Buena resistencia a la abrasión y al desgarro.
Fair resistance against abrasion and laceration.






USO APPLICATIONS







Se utiliza habitualmente como revestimiento de tambores metálicos en la industria de bandas transportadoras, o como protección de superficies metálicas. Especialmente indicada para ofrecer una discreta resistencia a la abrasión y al desgarro, apta para soportar esfuerzos repetidos (flexión y vibración), características físico-mecánicas discretas.

Superficie: Lisa/Lisa o, a petición, Lisa/I.T.

Commonly used as a coating on metal drums in the conveyor belt sector or to protect metal surfaces. In particular, it is indicated to offer fair resistance against abrasion and laceration. It withstands repeated stress (flexion and vibrations) and has fair physical and mechanical characteristics.

Surface: Smooth/Smooth or on request Smooth/I.T.

 mm	STOCK	 m	 m
5	✓	1,5	10
6	✓	1,5	10
8	✓	1,5	10
10	✓	1,5	10
12	--	1,5	10
15	--	1,5	10
20	--	1,5	10

 DUREZA HARDNESS	 CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH	 ELONGACIÓN ELONGATION	 LACERACIÓN TEAR	 COMPRESSION 24 h - 70° C	 PÉRDIDA DE ABRASIÓN ABRASION LOSS
Norme/ Norms: ASTM D2240	Norme/ Norms: ASTM D412	Norme/ Norms: ASTM D412	Norme/ Norms: ASTM D624	Norme/ Norms: ASTM D395-B	Norme/ Norms: ISO 4649 5N
40 Shore A ± 5	150 kg/cm ²	550%	60 N/mm	24%	< 85 mm ³

