

L/AN

ANTIABRASIVA

STANDARD ANTIABRASIVE



- **Características físicas y mecánicas medias.**
It has fair physical and mechanical characteristics.





USO APPLICATIONS





Comúnmente utilizado como amortiguador de vibraciones en edificios prefabricados o como peto de contención, buenas propiedades físicas y mecánicas.

Superficie: Lisa/Lisa o, a petición, I.T./I.T.

Commonly used for anti-vibration in pre-fabricated buildings or as a containment Panel. It has fair physical and mechanical characteristics.

Surface: Smooth/Smooth or on request Smooth/I.T.

|  mm | STOCK |  m |  m |
|--|-------|---|---|
| 1 | -- | 1,2 | 10 |
| 1,5 | -- | 1,2 | 10 |
| 2 | ✓ | 1,2 | 10 |
| 2,5 | -- | 1,2 | 10 |
| 3 ÷ 10 | ✓ | 1,2 | 10 |
| 12 ÷ 20 | ✓ | 1,2 | 5 |
| 25 ÷ 50 | -- | 1 | 1 |

|  DUREZA HARDNESS |  CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH |  ELONGACIÓN ELONGATION |  PÉRDIDA DE ABRASIÓN ABRASION LOSS |
|--|---|--|--|
| Norme / Norms: ASTM D2240 | Norme / Norms: ASTM D412 | Norme / Norms: ASTM D412 | Norme / Norms: ISO 4649 |
| 60 Shore A ± 5 | 70 kg/cm ² | 300% | 200 mm ³ |

| | | |
|---|--|--|
|  |  1,30 gr/cm ³ |  -25°C / +80°C -13°F / +176°F |
|---|--|--|