

# L/AO NBR

ANTIACEITE ESTÁNDAR

OIL AND GREASE RESISTANT STANDARD



- Buena resistencia a los aceites en general.  
Good resistance against oil in general.








## USO APPLICATIONS






Contenido moderado de NBR. Buena resistencia a los aceites en general, buena resistencia a los cambios de temperatura y al envejecimiento. Buenas propiedades mecánicas.

**Superficie:** Lisa/Lisa o, a petición, I.T./I.T.

Moderate NBR content. Good resistance against oil in general, good resistance against temperature ranges and ageing. Good

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,4	10
1,5	✓	1,4	10
2	✓	1,4	10
2,5	✓	1,4	10
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12 ÷ 20	✓	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1

 DUREZA HARDNESS	 CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH	 ELONGACIÓN ELONGATION
Norme / Norms: ASTM D2240	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D412
70 Shore A ± 5	60 kg/cm <sup>2</sup>	300%

ENVEJECIMIENTO TÉRMICO			ENVEJECIMIENTO EN ACEITE	
 DUREZA HARDNESS	 CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH	 ELONGACIÓN ELONGATION	 CAMBIO DE VOLUMEN VOLUME CHANGE	 CAMBIO DE VOLUMEN VOLUME CHANGE
Norme / Norms: ASTM D573	Norme / Norms: ASTM D573	Norme / Norms: ASTM D573	Norme / Norms: ASTM D471	Norme / Norms: ASTM D471
≤ +5 Shore A	≤ -15%	≤ - 20%	± 10%	≤ +50%

