

# L/EA EPDM

(CONFORME CON LA 1935/2004 Y LA LISTA FDA177.2600)

BLANCA

FDA






- **Conforme a la normativa 1935/2004 y la lista FDA 177.2600.**  
It complies with the FDA list 177.2600.



## USO APPLICATIONS

Conforme a la normativa 1935/2004 y la lista FDA 177.2600.  
Especialmente adecuada a temperaturas superiores a 100°C.  
Excelente resistencia al ozono, a la intemperie y al agua de mar.  
**Superficie:** Lisa/Lisa o, a petición, I.T./I.T.

It complies with the European norm 19/35/2004 and the FDA list 177.2600.  
In particular, it is indicated in the presence of temperatures over 100°C.  
Excellent resistance against ozone, atmospheric agents and seawater.  
**Surface:** Smooth/Smooth or on request I.T./I.T.

 mm	STOCK	 m	 m
1	--	1,4	10
1,5	--	1,4	10
2 / 2,5	--	1,4	10
3 ÷ 10	--	1,4	10
12 ÷ 20	--	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1



## DUREZA HARDNESS

Norme / Norms:  
ASTM D2240

60 Shore A ± 5



## CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH

Norme / Norms:  
ASTM D412

100 kg/cm<sup>2</sup>



## ELONGACIÓN ELONGATION

Norme / Norms:  
ASTM D412

300%

Declaración de conformidad disponible.  
Declaration of compliance is available.



1,25 gr/cm<sup>3</sup>



-30°C / +120°C  
-22°F / +248°F