



L/EP EPDM STANDARD



- **Contenido moderado de EPDM.**
Moderate EPDM content.






USO APPLICATIONS

Contenido moderado de EPDM. Tiene buenas propiedades físicas y mecánicas, buena resistencia al calor, a la intemperie y al envejecimiento. De hecho, se utiliza principalmente para aplicaciones exteriores en las que se requiere una buena resistencia al ozono y a las fluctuaciones de temperatura.

Superficie: Lisa/Lisa

Moderate EPDM content. It has good physical and mechanical characteristics, good resistance against heat, atmospheric agents and ageing. In fact, it is particularly used outdoors where good




 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,2	10
1,5	✓	1,2	10
2 / 2,5	✓	1,2	10
3 ÷ 10	✓	1,2	10
12	✓	1,2	5
15 / 20	--	1,2	5
25 ÷ 50	--	1	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

 DUREZA HARDNESS	 CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH	 ELONGACIÓN ELONGATION
Normas/ Norms: ASTM D2240	Normas/ Norms: ASTM D412	Normas/ Norms: ASTM D412
60 Shore A ± 5	50 kg/cm ²	300%

ENVEJECIMIENTO TÉRMICO THERMAL AGING (72 h - 70° C)

 DUREZA HARDNESS	 CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH	 ELONGACIÓN ELONGATION	 RESISTENCIA AL OZONO OZONO RESISTANCE (50 ppm/48 h, 40° C, elongación / elongation 20%)
Normas/ Norms: ASTM D573	Normas/ Norms: ASTM D573	Normas/ Norms: ASTM D573	Normas/ Norms: ASTM D1149
≤ ± 10	≤ -20%	≤ -30%	Sin agrietamiento

	 1,35 gr/cm ³	 -20°C / +100°C -13°F / +212°F
---	--	---