

# L/SA NR/SBR

MÁQUINA DE CHORRO DE ARENA

SANDBLAST



- **Capaz de soportar esfuerzos repetidos.**  
It withstands repeated stress.



## USO APPLICATIONS




Se utiliza específicamente como protección para las cámaras de chorreado. Especialmente indicado para ofrecer una resistencia moderada a la abrasión y al desgarro.







Adecuado para esfuerzos repetidos (flexión y vibración), buenas propiedades físicas y mecánicas.

Buena resistencia a los agentes atmosféricos y al ozono.

**Superficie:** Lisa/I.T. o, a petición, Lisa/Lisa.

Specifically used to protect sandblasting chambers. In particular, it offers excellent resistance against abrasion and laceration. It withstands repeated stress (flexion and vibrations) and has fair physical and mechanical characteristics. Good resistance

 mm	STOCK	 m	 m
1	--	1,4	10
1,5	--	1,4	10
2	✓	1,4	10
2,5	--	1,4	10
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12 ÷ 20	✓	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1

 DUREZA HARDNESS	 CARGA DE ROTURA TENSILE STRENGTH	 ELONGACIÓN ELONGATION	 LACERACIÓN TEAR	 COMPRESSION 24 h - 70° C	 PÉRDIDA DE ABRASIÓN ABRASION LOSS
Norme / Norms: ASTM D2240	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D624	Norme / Norms: ASTM D395-B	Norme / Norms: ISO 4649
65 Shore A ± 5	180 kg/cm <sup>2</sup>	450%	90 kg/cm	20%	100 mm <sup>3</sup>



1,15 gr/cm<sup>3</sup>



-25°C / +80°C  
-13°F / +176°F