



# L/AO NBR

ÖL STANDARD

ANTI-HUILE STANDARD



- **Außergewöhnliche Beständigkeit gegen öle.**  
Résistance exceptionnelle aux huiles en général.






**ANWEDUNG**  
EMPLOI

Moderater NBR- Gehalt. Gute Beständigkeit gegen öle im allgemeinen, gegenüber Temperaturwechsel und Alterung. Gute mechanische Eigenschaften.




**Oberfläche:** Glatt/Glatt oder bei Anfrage I.T./I.T.






Teneur modérée en NBR. Bonne résistance aux huiles en général, bonne résistance aux changements de température et au vieillissement. Bonnes propriétés mécaniques.





**Surface:** Lisse/Lisse ou sur demande I.T./I.T.

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,4	10
1,5	✓	1,4	10
2	✓	1,4	10
2,5	✓	1,4	10
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12 ÷ 20	✓	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 HÄRTE DURETÉ	 ZUGFESTIGKEIT CHARGE DE RUPTURE	 DEHNUNG ALLONGEMENT
Norme / Norms: ASTM D2240	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D412
70 Shore A ± 5	60 kg/cm <sup>2</sup>	300%

THERMISCHE ALTERUNG VIEILLISSEMENT THERMIQUE			ÖL ALTERUNG VIEILLISSEMENT DE	
 HÄRTE HARDNESS	 ZUGFESTIGKEIT TENSILE STRENGTH	 DEHNUNG ELONGATION	 VOLUMENVERÄNDERUNG CHANGEMENT DE VOLUME	 VOLUMENVERÄNDERUNG CHANGEMENT DE VOLUME
Norme / Norms: ASTM D573	Norme / Norms: ASTM D573	Norme / Norms: ASTM D573	Norme / Norms: ASTM D471	Norme / Norms: ASTM D471

		
	1,40 gr/cm <sup>3</sup>	-30°C / +100°C -22°F / +212°F