

L/EA EPDM

WEISS FDA

BLANC FDA



- Entspricht der FDA-Liste 177.2600 und der Norm 1935/2004.

Conforme au règlement 1935/2004 et à la liste FDA 177.2600.



ANWENDUNG EMPLOI

Entspricht der FDA- Liste 177.2600 und der Norm 1935/2004. Besonders geeignet für Temperaturen über 100°C. Sehr gute Beständigkeit gegenüber Ozon, Verwitterung und Salzwasser.
Oberfläche: Glatt oder bei Anfrage I.T./I.T.

Conforme au règlement 1935/2004 et à la liste FDA 177.2600. Particulièrement adaptée aux températures supérieures à 100°C. Excellente résistance à l'ozone, aux intempéries et à l'eau de mer.

Surface: Lisse/Lisse ou sur demande I.T./I.T.



STOCK



mm

m

m

1	--	1,4	10
1,5	--	1,4	10
2 / 2,5	--	1,4	10
3 ÷ 10	--	1,4	10
12 ÷ 20	--	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1



HÄRTE
DURETÉ



ZUGFESTIGKEIT
CHARGE DE RUPTURE



DEHNUNG
ALLONGEMENT

Norme / Norms:
ASTM D2240

Norme / Norms:
ASTM D412

Norme / Norms:
ASTM D412

60 Shore A ± 5

100kg/cm²

300%

Konformitätserklärung vorhanden.

Déclaration de conformité disponible.



1,25 gr/cm³

-30°C / +120°C
-22°F / +248°F