

L/NO NEOPRENE

STANDARD



- **Moderater CR-Gehalt.**
Contenu modéré en CR.






ANWENDUNG EMPLOI

Moderater CR-Gehalt. Gute Beständigkeit gegen Verwitterung, Ozon und Alterung. Diskrete Beständigkeit gegen Salzwasser. Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Säuren bei niedriger Konzentration.

Oberfläche: Glatt/Glatt oder bei Anfrage I.T./I.T.

Contenu modéré en CR. Excellente résistance à l'ozone, aux intempéries et au vieillissement. La résistance à l'eau de mer est discrète. Bonne résistance aux solvants et aux acides à faible concentration.

Surface: Lisse/Lisse ou sur demande I.T./I.T.

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,4	10
1,5	--	1,4	10
2	✓	1,4	10
2,5	--	1,4	10
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12	--	1,4	5
15 / 20	✓	1,4	5
25 ÷ 50	--	1,4	1



HÄRTE DURETÉ

Norme / Norms:
ASTM D2240

65 Shore A ± 5



ZUGFESTIGKEIT CHARGE DE RUPTURE

Norme / Norms:
ASTM D412

60 kg/cm²



DEHNUNG ALLONGEMENT

Norme / Norms:
ASTM D412

300%



1,45 gr/cm³



-20°C / +110°C
-4°F / +230°F