



L/PB NR

HELLBRAUN

BLONDE NATURELLE PARA



- **Außergewöhnliche Bruchdehnung.**
Allongement exceptionnel à la rupture.





ANWENDUNG EMPLOI







Naturkautschuk mit sehr guter Elastizität und Verschleiß-, Schnittund Reißfestigkeit. Hervorragende Rissdehnung. Schlechte Alterungs- und Witterungsbeständigkeit.

Oberfläche: Glatt/Glatt

Caoutchouc naturel présentant une excellente élasticité et une résistance à l'usure, à la coupure et à la déchirure. Allongement exceptionnel à la rupture. Faible résistance au vieillissement et aux intempéries.

Surface: Lisse/Lisse

 mm	STOCK	 m	 m
1	✓	1,4	20
1,5	✓	1,4	15
2	✓	1,4	15
2 / 2,5	--	1,4	15
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12 ÷ 20	✓	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1

 HÄRTE DURETÉ	 ZUGFESTIGKEIT CHARGE DE RUPTURE	 DEHNUNG ALLONGEMENT	 REISSFESTIGKEIT LACÉRATION	 KOMPRESSION 24 h - 70°C	 ABRIEBVERLUST PERTE D'ABRASION
Norme / Norms: ASTM D2240	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D412	Norme / Norms: ASTM D624	Norme / Norms: ASTM D395-B	Norme / Norms: ISO 4649
45 Shore A ± 5	160 kg/cm ²	600%	27 kg/cm	24%	83 mm ³



1,05 gr/cm³



-40°C / +85°C
-40°F / +185°F