



# L/PR NR

ROT

ROUGE NATUREL PARA



- **Außergewöhnliche Bruchdehnung.**  
Allongement exceptionnel à la rupture.






## ANWENDUNG EMPLOI

Naturkautschuk mit sehr guter Elastizität und Verschleiß-, Schnitt und Reißfestigkeit. Hervorragende Rissdehnung. Schlechte Alterungs- und Witterungsbeständigkeit.

**Oberfläche:** Glatt/Glatt oder bei Anfrage I.T./I.T.

Caoutchouc naturel présentant une excellente élasticité et une résistance à l'usure, à la coupure et à la déchirure. Allongement exceptionnel à la rupture. Faible résistance au vieillissement et aux intempéries.

**Surface:** Lisse/Lisse ou sur demande I.T./I.T.

 mm	STOCK	 m	 m
1	--	1,4	20
1,5	--	1,4	15
2	✓	1,4	15
2,5	--	1,4	15
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12 ÷ 20	✓	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1



**HÄRTE**  
DURETÉ



**ZUGFESTIGKEIT**  
CHARGE DE RUPTURE



**DEHNUNG**  
ALLONGEMENT



**REISSFESTIGKEIT**  
LACÉRATION



**KOMPRESSION**  
24 h - 70°C



**ABRIEBVERLUST**  
PERTE D'ABRASION

Norme / Norms:	Norme / Norms:	Norme / Norms:	Norme / Norms:	Norme / Norms:	Norme / Norms:
ASTM D2240	ASTM D412	ASTM D412	ASTM D624	ASTM D395-B	ISO 4649
45 Shore A ± 5	160 kg/cm <sup>2</sup>	600%	27 kg/cm	24%	83 mm <sup>3</sup>



1,05 gr/cm<sup>3</sup>



-40°C / +85°C  
-40°F / +185°F