


L/RR

20x20 RHOMBUSPROFIL mit Kontaktschicht (H 2000 mm)

PROFILÉ EN losange 20x20 avec sous-couche (H 2000 mm)










ANWENDUNG EMPLOI

Abriebfester Gummi, der üblicherweise als Beschichtung auf Metalltrommeln in der Förderbandindustrie verwendet wird. Es wird mit einer Rohkautschukseite für die Kaltvulkanisation mit einer speziellen Lösung geliefert, die eine außergewöhnliche Gummi- Metall- Verbindung ergibt.

Oberfläche: Eine Seite mit quadratischem Profil 20x20 mm/Die andere mit Rohgummi

Caoutchouc anti-abrasif couramment utilisé comme revêtement pour les tambours métalliques dans l'industrie des bandes transporteuses. Fourni avec une face en caoutchouc brut pour la vulcanisation à froid au moyen d'une solution spécifique, ce qui

|  mm | STOCK |  m |  m |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | ✓ | 2,0 | 15 |
| 10 | ✓ | 2,0 | 15 |
| 12 | ✓ | 2,0 | 15 |

|  HÄRTE DURETÉ |  ZUGFESTIGKEIT CHARGE DE RUPTURE |  DEHNUNG ALLONGEMENT |  ABRIEB- VERLUST PERTE D'ABRASION |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme/ Norms: ASTM D2240 | Norme/ Norms: ASTM D412 | Norme/ Norms: ASTM D412 | Norme/ Norms: ISO 4649 |
| 60 Shore A ± 5 | 100 kg/cm ² | 300% | <150 mm ³ |

