



L/NH NEOPRENE PREMIUM



- **Elevato contenuto di CR.**
High CR content.



IMPIEGO APPLICATIONS

Elevato contenuto di CR. Ottima resistenza all'ozono, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Buona la resistenza all'acqua di mare. Buona resistenza ai solventi ed acidi a bassa concentrazione. Fornibile anche con sottostrato crudo per vulcanizzazione a freddo su parti metalliche.

Superficie: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.

High CR content. excellent resistance to ozone, atmospheric agents and aging. Good resistance to sea water. Good resistance to solvents and low concentration acids.

Surface: Smooth/Smooth or on request I.T./I.T.



mm

STOCK



m



m

mm	STOCK	m	m
1	✓	1,4	10
1,5	✓	1,4	10
2	✓	1,4	10
2,5	--	1,4	10
3 ÷ 10	✓	1,4	10
12	--	1,4	5
15 / 20	--	1,4	5
25 ÷ 50	--	1	1



DUREZZA
HARDNESS



CARICO ROTTURA
TENSILE STRENGTH



ALLUNGAMENTO
ELONGATION

Norme / Norms:
ASTM D2240

Norme / Norms:
ASTM D412

Norme / Norms:
ASTM D412

65 Shore A ± 5

110 kg/cm²

450%



1,40 gr/cm³



-20°C / +110°C
-4°F / +230°F

